

PRIMER foi desenvolvido especialmente para a ancoragem dos Revestimentos Decorativos aos elementos construtivos de baixa absorção como molduras, concreto e peças decorativas de fachadas em geral.

Vantagens

- Por ser um produto mineral, permite a evaporação da umidade natural da alvenaria evitando o descascamento e a formação de bolhas, elevando assim, a durabilidade do revestimento;
- Necessita somente adição de água;
- Alta capacidade de aderência.

Verificação e preparo da superfície

- O substrato deverá estar firme, seco e curado.
- Comprovar se possíveis fissuras estão estabilizadas;
- As argamassas de reboco devem seguir as normas técnicas existentes;
- Eliminar contaminações como óleo, graxa, gordura ou qualquer produto que prejudique a aderência do revestimento;
- Executar a correta impermeabilização da estrutura (baldrames, rodapés, barras de impermeabilização, lajes, platibandas, etc) para evitar infiltrações de água;
- Substratos contaminados, com infiltrações de água ou presença de umidade, podem provocar eflorescências;
- O substrato deve apresentar-se em perfeito estado. Falhas de superfície como quinas e cantos quebrados, emendas ou furos na massa grossa devem ser previamente corrigidos para evitar que o revestimento fique marcado;
- Peças de concreto ou elementos decorativos de baixa aderência devem ser tratados antes da aplicação do *Primer*. Primeiro deve-se lixar ou escovar a superfície. Em seguida, lavar com água para eliminar resíduos de poeiras.

Condições de aplicação

- Temperatura ambiente para aplicação deve ser entre +10 e +35°C;
- Não aplicar o produto em dias chuvosos.

Dicas (antes da aplicação)

- Utilizar pisos e rodapés para evitar a contaminação e impregnação de sujeiras no revestimento;
- Proteger as áreas que não receberão o revestimento para facilitar a limpeza e execução (ex.: forros, pisos, rodapés, caixilhos, telhados, etc);
- Em áreas de jardim, cubra a terra até a finalização do paisagismo para evitar manchas de terra em caso de chuva;
- Utilizar pingadeiras, rufos e calhas, para evitar escorrimentos de sujeira ocasionados pelas chuvas;
- Consultar o fabricante de caixilharias para a correta vedação dos vãos;
- Executar *Barrado Técnico* para facilitar a manutenção dos produtos em áreas próximas a rodapés.

Aplicação

- Despejar a quantidade total da embalagem no recipiente de mistura;
- Adicionar a quantidade total de água (Fa/p 0,35) e com o auxílio de um misturador de argamassas, homogeneizar o Primer até que não tenha grumos secos;
- Hidratar o substrato na condição saturado/seco;
- Aplicar uma fina camada por toda a superficial com o auxílio de uma trinchã;
- Deixar secar e aplicar nova camada até a cobertura completa da superfície.

Dados do Produto

Composição	Agregados selecionados, aglomerantes hidráulicos, aditivos especiais e pigmentos.
Consumo	0,70 a 1 Kg/m ² Consumo relacionado às condições do substrato e à espessura das camadas.
Embalagem	Saco 20 Kg
Armazenagem	Máximo 10 sacos de altura. Armazenar sobre estrados de madeira, em local seco e protegido de umidade, sem contato com piso e paredes.
Validade	180 dias da data de fabricação

Propriedades técnicas*

Densidade Aparente	1,35 a 1,50 g/cm ³
Densidade da mistura	1,55 a 1,70 g/cm ³
Relação Água / Pó	0,35
Cura final	60 dias
Teor COV	4,9 g/L
Espessura final aplicada	1 mm.

*Os valores das tabelas acima foram obtidos através de testes realizados em condições laboratoriais, podendo, portanto, haver variações de resultados quando realizados em outras condições.