

**TRAVERTINO** é um revestimento decorativo mineral, pigmentado, de baixa espessura e alta tecnologia, utilizado sobre paredes em áreas internas ou externas, com acabamento travertino criando um efeito sofisticado e tradicional para sua obra.

Pode ser aplicado sobre: Reboco, emboço e acabamentos cimentícios em geral.

Acabamentos disponíveis: Travertino.

### **Vantagens**

- Por ser um produto mineral, permite a evaporação da umidade natural da alvenaria evitando o descascamento e a formação de bolhas, elevando assim, a durabilidade do revestimento;
- Necessita somente adição de água;
- Alta resistência mecânica;
- Alta capacidade de aderência;
- Propriedades hidro-repelentes;
- Dispensa o uso de pinturas e re-pinturas;
- Lavável.

### **Verificação e preparo da superfície**

- O substrato deverá estar firme, seco e curado;
- Comprovar se fissuras estão estabilizadas;
- As argamassas de reboco devem seguir as normas técnicas existentes;
- Eliminar contaminações como óleo, graxa, gordura ou qualquer produto que prejudique a aderência do revestimento;
- Executar a correta impermeabilização da estrutura (baldrame, rodapés, barras de impermeabilização, lajes, platibandas etc) para evitar infiltrações de água;
- Substratos contaminados, com infiltrações de água ou presença de umidade, podem provocar eflorescências;
- O substrato deve apresentar-se em perfeito estado. Falhas de superfície como quinas e cantos quebrados, emendas ou furos na massa grossa devem ser previamente corrigidos para evitar que o revestimento fique marcado;
- Peças de concreto ou elementos decorativos de baixa aderência devem ser tratados. Primeiro deve-se lixar ou escovar a superfície. Em seguida, lavar com água para eliminar resíduos de poeiras e aplicar o Primer.
- Para paredes caiadas é necessário remover a caiação.

### **Condições de aplicação**

- Temperatura ambiente para aplicação deve ser entre +10 e +35°C;
- Não aplicar o produto em dias chuvosos.

### **Dicas (antes da aplicação)**

- Utilizar pisos e rodapés para evitar a contaminação e impregnação de sujeiras no revestimento;
- Proteger as áreas que não receberão o revestimento para facilitar a limpeza e execução (ex.: forros, pisos, rodapés, caixilhos, telhados, etc);
- Em áreas de jardim, cubra a terra até a finalização do paisagismo para evitar manchas de terra em caso de chuva;
- Utilizar pingadeiras, rufos e calhas, para evitar escorrimentos de sujeira ocasionados pelas chuvas;
- Consultar o fabricante de caixilharias para a correta vedação dos vãos;
- Executar *Barrado Técnico* para facilitar a manutenção dos produtos em áreas próximas a rodapés.

### **Aplicação**

- Despejar a quantidade total da embalagem no recipiente de mistura;
- Adicionar a quantidade total de água (Fa/p 0,22 – 0,25) e com o auxílio de um misturador de argamassas, homogeneizar o Travertino até que não tenha grumos secos;
- Hidratar o substrato na condição saturado/seco;
- Aplicar uma fina camada por toda a superfície no sentido vertical e regularizar no sentido horizontal para remoção de ondulações, respeitando os frisos e quinas para evitar emendas;
- Após 8 horas, iniciar a projeção com projetor de argamassas. Aplicar 2 demãos bem preenchidas evitando falhas e acumulos;
- Quando a superfície estiver em ponto de secagem, alisar as pontas com o auxílio de uma desempenadeira ou colher de PVC.

**Dados do Produto**

|             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição  | Agregados selecionados, aglomerantes hidráulicos, aditivos especiais e pigmentos.                                                                                                             |
| Consumo     | 4 a 6 Kg/m <sup>2</sup> quando aplicada Camada Base;<br>3 a 4 Kg/m <sup>2</sup> quando aplicada Camada de Primer;<br>Consumo relacionado às condições do substrato e à espessura das camadas. |
| Embalagem   | Saco 20 Kg.                                                                                                                                                                                   |
| Armazenagem | Máximo 10 sacos de altura. Sobre estrados de madeira, em local seco e protegido de umidade, evitando o contato com o piso e as paredes.                                                       |
| Validade    | 180 dias da data de fabricação.                                                                                                                                                               |

**Propriedades técnicas\***

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Densidade Aparente                | 1,30 a 1,50 g/cm <sup>3</sup> |
| Densidade da mistura              | 1,60 a 2,00 g/cm <sup>3</sup> |
| Relação Água / Pó                 | 0,22 – 0,25                   |
| Resistência de aderência à tração | > 0,30 MPa                    |
| Cura final                        | 28 dias                       |
| Teor COV                          | 1,6 g/L                       |
| Espessura final aplicada          | Com Camada Base: 3 a 4 mm;    |

\*Os valores das tabelas acima foram obtidos através de testes realizados em condições laboratoriais, podendo, portanto, haver variações de resultados quando realizados em outras condições.

*Nota: Por se tratar de um produto mineral, poderão ocorrer pequenas variações de cor entre lotes distintos e pequenas mudanças de tonalidade ao longo do tempo.*